



NOVOtan DA-K Bahn
lt. EN 13956, EN 19367 und
ÖNORM B 3663

für Flachdach, Fassade
und Bauwerksabdichtung


Bahndicke	1,3 / 1,5 mm mit Vlieskaschierung
Bahnenbreite	1,30 m, 0,65 m, 0,43 m mit Thermofast®-Fügerand
Länge	20 m, Sonderlängen möglich
Farbe	schwarz
Ozonbeständigkeit	nach ÖNORM EN 1844
UV-Stabilität	nach ÖNORM EN 1297
Bitumenverträglichkeit	nach ÖNORM EN 1548
Wurzelfestigkeit	nach FLL-Prüfung
Reißfestigkeit	nach ÖNORM EN 12311-2
Reißdehnung	nach ÖNORM EN 12311-2
Baustoffklasse	E nach EN 13501-1
Falzen bei –40 °C	nach ÖNORM EN 495-5



COVERIT NOVOtan DA-K
mit mechanischer Befestigung,
Tragekonstruktion
Stahltrapezprofil



COVERIT NOVOtan DA-K
Sanierung auf Bitumen,
teillächige Verklebung mit
Kleber F



COVERIT NOVOtan DA-K
2-schaliger Dachaufbau hinter-
lüftet, teillächige Verklebung
mit Kleber F

NOVOtan DA-K
auf Stahltrapezprofil

NOVOtan DA-K
auf bestehendes Bitumendach

NOVOtan DA-K
auf Holzunterkonstruktion

Bei mechanischer Befestigung auf EPS-Wärmedämmschichten muss ein A2 Glasvlies 120g zwischen NOVOtan DA-K und EPS-Wärmedämmung verlegt werden [Broof(t1)].



Für weitere Informationen stehen Ihnen
unsere Mitarbeiter im Außendienst sowie im
technischen Büro zur Verfügung.

COVERIT Flachdachabdichtungstechnik GmbH

Kalzitstraße 3, 4611 Buchkirchen
Telefon: 0 72 43 / 52 3 20, Fax: 0 72 43 / 52 3 20-20

www.coverit.at, office@coverit.at



**COVERIT NOVOtan DA-K
EPDM Dichtungsbahn**

Flachdach
Fassade
Bauwerksabdichtung



Die **COVERIT NOVotan DA-K Bahn** – leicht, sicher und elastisch.



Die wirtschaftliche Sofortverlegung der Bahnen auf geeignetem Untergrund erfolgt schnell und problemlos durch mechanische Befestigung bzw. teilflächige Verklebung.

Qualität schweißt Vertrauen

Durch die einfache und zuverlässige Verarbeitung von **COVERIT NOVotan DA-K EPDM-Bahnen** mittels Thermofast® Füge-technik ist eine jahrzehntelange Sicherheit von Material und Verarbeitung gewährleistet. Diese umweltbewusste Schweißmethode ohne Kleber und Lösemittel ermöglicht die Verarbeitung von **COVERIT NOVotan DA-K EPDM-Bahnen** auch noch bei niedrigen Außentemperaturen, wobei die Schweißparameter gemäß der Verlegeanleitung anzupassen sind.

Leicht und robust

Durch das geringe Gewicht von nur 1,7 kg/m² ist **COVERIT NOVotan DA-K EPDM-Bahn** nicht nur leicht zu verlegen, sondern eignet sich insbesondere für die Leichtbauweise von Dächern jeglicher Art. Die extrem gute Ozon- und UV-Beständigkeit sowie die robusten und dennoch elastischen Eigenschaften von **COVERIT NOVotan DA-K EPDM-Bahnen** garantieren in allen Klimazonen eine hohe Beständigkeit.

Rundum dicht

Abdichtungen mit **COVERIT NOVotan DA-K EPDM-Bahnen** werden komplettiert durch passgenaue Formteile für Dachdurchdringungen, An- und Abschlüsse unterschiedlichster Ausführungen.

Für fast alle Problemstellungen sind Lösungen möglich. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Eine Fotodokumentation der werkseitigen Vorfertigung finden Sie auf www.coverit.at



COVERIT NOVotan DA-K EPDM Dichtungsbahn

Anwendungsgebiete COVERIT NOVotan DA-K Abdichtungsbahn

- sämtliche Dachflächen
- für Neubau und Sanierung
- mit Auflast / ohne Auflast
- genutzte Dachflächen, Gründächer, Balkone, Terrassen und Parkdecks
- Bauwerksabdichtungen
- Tunnelabdichtungen, Brücken und Unterführungen
- Sonderdachformen
- Fassadenverkleidungen

Ökologie / Ökonomie

- rationelle und umweltfreundliche Thermofast® Füge-technik
- Heißluft maschinell/manuell
- rationelle und witterungsunabhängige Verlegung
- dehnfähig von –40 °C bis +120 °C
- durchwurzelungsfest
- umweltfreundlich
- bitumenverträglich
- ozonbeständig
- UV-beständig
- lösungsmittelfrei
- elastisch, thermisch nicht verformbar

Verlegearten

teil- oder vollflächige Verklebung
mechanische Befestigung

Mechanische Befestigung

geeignete und geprüfte Befestigungsmittel im Nahtbereich, Anzahl der Befestiger nach Windlastberechnung



Fügetechnik

Thermofast® Füge-technik
Heißluft maschinell/manuell

Kleber

für die Fläche: Flächenkleber F
für Anschlüsse: Kontaktkleber TA / Sprühkontaktkleber

Formteile

werkseitig vorkonfektionierte Innen-, und Außenecken, Manschetten für Kamine, Lichtkuppeln, Lüfter, Rohrmanschetten und sonstige Dachdurchdringungen, Sonderformteile



Zubehör

Abdeckband
beschichtete Bleche für Anschlüsse
Anschlusspaste

Ausschreibungstexte

finden Sie unter www.coverit.at

